



Cementalapú, gyorskötésű rugalmas kenhető szigetelőanyag ZDB Prüfung von Abdichtungsstoffen und Systemen előírásai szerint.

Felhasználási terület

- padlófűtéshez alkalmas
- bel- és kültéri munkákhoz, III nedvesség-igénybevételi osztályig
- A német ZDB A1, A2, B nedves terhelési osztály besorolásainak megfelelően
- nedves és nyirkos terek felületszigetelésére 1,5 bar víznyomásig
- uszodák építésénél keramikus burkolatok alatt
- rugalmas, ásványi szigetelőiszapként építmények szigeteléséhez
- a **SAKRET SBA** gyors épületszigetelő masszával végzett szigetelésen a csempék és lapok lerakása már kb. 4 óra elteltével megkezdhető
- önálló kopóréteggént, járófelületként nem alkalmazható

Tulajdonságok

- hengerelhető, simítható és glettelhető;
- gyors kötésű, oldószertmentes;
- **csak a SAKRET FFK, FFK+, EF, FBM csemperasztóval burkolható**

Felület-előkészítés

- Az alapfelület legyen szilárd, terhelhető és repedésmentes.
- A **SAKRET SBA** felvitele előtt az alapfelületet ellenőrizni kell a DIN 18157-es szabvány 1. részének előírásai alapján.
- A kisebb szilárdságú vagy nem terhelhető felületrétegeket el kell távolítani.
- Az alapréteg nedvességtartalma cementkötésű rétegek esetén nem haladhatja meg a max. 2 CM tömeg%-ot, anhidrites (kalciumsulfát) réteg esetén a max. 0,5 CM tömeg%-ot, míg gipszkötésű vakolatok esetében a max. 1 CM tömeg%-os értéket. Erősen nedvszívó alapoknál a **SAKRET UG** alapozó használatát javasoljuk.

Feldolgozás

- Csak annyi szigetelőanyagot keverjünk be, amennyi 30 percen belül eldolgozható.
- Ha a nagy vödörből kivesszük az 5 l-es „A” komponenset és az elválasztó kartont, alatta megtaláljuk a „B” por komponenset. Ezt kanállal fellazítjuk, majd a teljes „A” komponenset hozzáöntjük és keverőszárral csomómentesre keverjük. A már kötésben lévő megkötött anyagot újra felkeverni nem szabad.
- Gletteléskor ajánlatos a **SAKRET SBA**-t a pórusok záródása érdekében először terítéssel ill. simítással felvinni, míg a második réteget 6 mm-es fogazású glettvassal kell felvinni, majd ezt követően a bordákat kiglettelni.
- Hengeres és simító eljárás esetén két réteg felvitele szükséges. A második réteg felhordása az első felvitele után kb. 1 órával történhet.
- Teraszok, erkélyek valamint medencék víz elleni szigetelése esetén az első réteg felhordását követően 5 mm lyukbőségű üveg-szövet háló elhelyezése javasolt.
- A repedések garantált áthidalása elérése érdekében legalább 2 mm vastag réteget kell felvinni.
- A sarokfugákat valamint a talaj- vagy falcsatlakozásokat **SAKRET D** szigetelőtekerccsel, a talaj-lefolyókat és átmenő csőszakaszokat DB padlóvédő bevonóval valamint **SAKRET DW** falvédő bevonó mandzsettával kell kialakítani.
- A **SAKRET D** ill. **SAKRET DW** szigetelő mandzsettát valamint a **SAKRET D** szigetelőtekerccset helyezzzük be az első felhordott rétegbe, majd a második réteggel fedjük át a szövetperemeket.

Anyagszükséglet

- 1 mm rétegvastagság esetén 1 m²-re kb. 1,35 kg

Anyagösszetétel

- Cementbázisú rugalmas, ásványi szigetelőiszap

Kíszerelés

- 18 l-es műanyag vödörbe együtt csomagolva
- 5 l „B” folyékony komponens
- 10 kg „A” por komponens
- EU raklapon 26 x 15 kg vödör

Műszaki adatok

Rétegvastagság:	legalább 1,5-2 mm
Repedés-áthidalás:	kb. 1,4 mm
Keverési arány:	1 kg folyékony komponenshez 2 kg por alakú komponens
Keverési idő:	kb. 3 perc
Feldolgozási hőmérséklet: (T)	5 °C < T < 25 °C
Első réteg száradási ideje: (hengeres/ simító felhordás)	kb. 1 óra
Második réteg száradási ideje: (glettelő vagy hengeres felhordás)	kb. 2 óra

A műszaki adatok 20 °C hőmérsékletre és 50% levegő relatív nedvességtartalomra vonatkoznak.

Tárolás

- Időjárás hatásoktól, fagytól védve, fa raklapokon, száraz helyen 6 hónapig.
- A megkezdett zsákokat gondosan zárjuk vissza, a folyékony komponenset fagytól óvni kell.

Tudnivalók

- A **SAKRET SBA** szigetelőanyag feldolgozása és felhasználása szakmai hozzáértést, felkészültséget igényel.
- A 20 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet és magasabb relatív páratartalom növeli, míg a magasabb hőmérséklet és alacsonyabb relatív páratartalom csökkenti a megadott időket.
- A kötésben lévő **SAKRET SBA**-t a közvetlen napsugárzástól, erős huzattól, valamint a túl magas és túl alacsony levegő- és alapfelület hőmérsékletektől óvni kell.
- Szokatlanul erős nedvszívó képességű, újszerű vagy különleges alaprétegek ill. ágyazó anyagok esetén próbafelületeket kell kialakítani és a gyártó feldolgozásra vonatkozó mindenkoros útmutatásait szem előtt kell tartani.
- A szerszámokat, edényeket, stb. vízzel azonnal le kell tisztítani. Megkötött állapotban a tisztítás csak mechanikus úton lehetséges.
- Cementet tartalmaz. Víz hatására lúgos kémhatás alakul ki. **A szemet és bőrt óvni kell!** Amennyiben szemünk vagy bőrünk mégis érintkezésbe kerülne a habarccsal, úgy mossuk le azonnal bő vízzel, ha szükséges, forduljunk orvoshoz
- **Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!**

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2008.07.01.