



Műgyanta kötésű hengerelt struktúrájú színes felsővakolat

Felhasználási terület

- SAKRET DRP egyik felső vakolata a SAKRET hőszigetelő rendszernek.
- Alkalmazható még:
 - Ásványi alapvakolatokra
 - betonfelületekre
 - gipszkarton lapokra

Tulajdonságok

- kül- és beltérre
- színtartó
- víztaszító
- alacsony felületi koszosodású

Felület-előkészítés

- Az alapnak keménynek, hordképesnek, portól, zsirtól mentesnek, száraznak kell lennie, a nem hordképes részeket el kell távolítani.
- Az apróbb szennyeződések száraz kefe segítségével távolítsuk el.
- Az erősen szennyezett felületet magas nyomású mosóval tisztíthatjuk meg.
- Mész- és ásványi alapú festékeket el kell távolítani.
- Alapozóként csak SAKRET GRW használható

Feldolgozás

- A konzisztenciát kevés víz hozzáadásával módosíthatjuk.
- Szórással, szivacs, vagy teddy hengerrel hordható fel, és egy munkamenetben hengerléssel strukturálható. Az utolsó hengerlést mindig függőlegesen végezzük lehetőleg egy irányba.
- A felhordás és a strukturálás közötti időtartam legyen minél rövidebb a megfelelő összedolgozhatóság érdekében.

Anyagszükséglet

- Az anyagszükséglet függ a felhasználás módjától és eszközeitől. kb. 1 – 1,5 kg/m²

Anyagösszetétel

- folyékony diszperzió
- szabványos töltőanyagok
- tulajdonságjavító adalékanyagok

Műszaki adatok

Hengerelt vakolat DIN 18553	
Anyagszükséglet	kb. 1 – 1,5 kg/m ²
Struktúra SAKRET DRP	hengerelt
Színek	SAKRET színkártya alapján
Felület	matt
Feldolgozási hőmérséklet: (T)	5 °C < T < 25 °C
Száradási idő: (20 °C és 65 % páratartalom esetén)	kb. 24 óra
Színezés	üzemi gyártásban
Hígítható	Szükség esetén vízzel
Eltarthatóság	12 hónapig

Kiszerelés

- 25 kg-os műanyag vödörben

Tárolás

- Eltartható hűvös, fagymentes helyen 12 hónapig.

Tudnivalók

- Feldolgozása és strukturálása a száradás, előtt nedves állapotban történjen.
- Napsütéstől óvni kell, a feldolgozás közben közvetlenül eső, csapóeső ne érje.
- A szerszámokat a munka végeztével bő vízzel mossuk el.
- **Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2006.03.01.