

# Pattex Fix Extreme Power

Extra erős kezdeti tapadású diszperziós építési-szerelési ragasztó beltéri használatra



## JELLEMZŐI

- Extrém gyors kezdeti tapadás (350 kg/m<sup>2</sup>-ig)\*\*
- 1 másodpercig történő nyomás után azonnal rögzít\*
- Nehéz tárgyak előzetes rögzítés nélküli ragasztására is alkalmas
- A kikeményedés alatt nem szükséges ideiglenes alátámasztás
- Erős végső szilárdság különösen fa fához ragasztása esetén
- Használata könnyű és biztonságos
- Oldószermentes
- 5-10 percen belül korrigálható
- Száradás után festhető
- Kiegyenlítő a felületek kisebb egyenetlenségeit (réskitöltés 10mm-ig)
- Beltéren használható (+10°C fölött)

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

Legalább az egyik ragasztandó felületnek nedvszívónak kell lennie. Alkalmas a következők biztonságos rögzítésére:

- nehéz téglá, beton elemek, nehéz kőlapok, nehéz fa, polcok ragasztása,
- kerámia, kerámia lemezek, téglá, beton, parafa, kemény PVC, szőnyeg, korrózióálló fémek, gipszkarton,
- polisztirolból készült dekorációs elemek, -panelek, kikeményedett poliuretán hab, gipsz, hangszigetelők és faforgácslapok.

## ALKALMAZÁS

**Alkalmas felületek:** A Pattex Fix Extreme Power építési-szerelési ragasztó a következő felületekhez alkalmazható: gipszfelületek, beton, habkő, szálal beton, gipszkarton, faanyagok és kikeményedett poliuretán habok. Nem használható vízbe merülő felületeken.

### A felület előkészítése:

A ragasztóanyag megszilárdulásának feltétele, hogy a ragasztandó anyagok legalább egyike nedvszívó legyen. A felületeknek tisztának, száraznak, por- és zsírintesnek kell lenniük. Alaposan tisztítsuk meg a ragasztandó felületeket. A régi tapétákat Metylan Tapétealeoldóval távolítsuk el. Ha a ragasztandó felületek egyike igen nagy mértékben nedvszívó, mint a gipsz, MDF-, faforgácslap (nem OSB), előfordulhat, hogy a ragasztóanyag túl gyorsan szárad és a kötés ezért nem lesz megfelelő. Az igen nagy



KISZERELÉS: 385 G

mértékben nedvszívó felületeket ragasztás előtt vízzel permetezzük be, vagy nedves ruhával nedvesítsük meg. Két nem nedvszívó vagy nedvességre érzékeny felület ragasztásához a Pattex Fix Total ragasztókat ajánljuk. A poliuretán választó közegek maradékát csiszolópapírral vagy oldószerrel (pl. aceton) távolíthatjuk el a Pattex Fix Extreme Power használatának megkezdése előtt.

### Használat:

A kartus csúcsát a menet felett le kell vágni. (1). Csavarja fel a műanyag kinyomócsőrt és vegye le a piros kupakot. (2). Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba. A rendkívüli tapadású formula miatt a termék igen nehezen nyomható ki. Ennek érdekében a kinyomócsőcsőr hegye a megfelelő átmérőre levágásra került, így azonnal használható.



A ragasztóanyagot vigyük fel az egyik felületre: Pontszerűen (1) az egyenetlen felületek kiegyenlítése érdekében, kigyó alakban (2) nagy felületeknél az erősebb kezdeti tapadás érdekében vagy egyenes csíkban (3) kisebb felületen. Kültéri használat esetén függőlegesen vigyük fel a ragasztóanyagot.





# Ha ragasztás, akkor Pattex

Használat után vegyük ki a kartust a kinyomópisztolyból, hogy megakadályozzuk ezzel a ragasztóanyag kifolyását.

Panelek, műanyag dekorációs elemek, hangszigetelők, stb. ragasztása: Helyezzük a ragasztandó darabokat a ragasztás helyétől 1-2 cm-re, majd csúszassuk a megfelelő pozícióba, és erősen nyomjuk oda. Ha az alapréteg sima, akkor a panel közvetlenül ragasztható. Egyenetlen felületek esetén alakítsunk ki egy új aljzatot faforgácslapokból vagy kemény polisztirol vagy poliuretánhab csíkokból (csík szélessége: 5-10 cm, vastagsága: 5-20 mm, csíkok közti távolság: 30-65 cm, burkolás előtt rögzítsük a paneleket).

## MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	Diszperzió
Sűrűség:	kb. 1,30g/cm <sup>3</sup>
Hőállóság:	-20°C - +70°C
Nyitott idő	kb. 25 perc
Kezdeti tapadás	Kb 35g/cm
Minőségmegőrzési idő	18 hónap hűvös helyen
Kötési idő:	48h
Kiadósság:	kb 11m 6mm széles, vagy kb 400g/m <sup>2</sup>

## FONTOS TUDNIVALÓK

### Tisztítás:

A ragasztóanyag maradékát azonnal távolítsuk el nedves ruhával. A kikeményedett termék csak mechanikusan távolítható el.

### Tárolás

A ragasztóanyagot fagymentes, száraz és hűvös helyen hőtől, lángtól és szikrától védve kell tárolni. Eltartható a gyártástól számított 18 hónapig, felbontatlan állapotban. Gyártási dátumot lásd a csomagoláson (XXXXXXXXNHHÉÉÉÉ, ahol X-sarzsorszám, N-nap, H-hónap, É-év). Felnyitás után rövid időn belül használjuk el a csomagolás teljes tartalmát.

### Kiszérelés

Csomagolás: 385 g  
Gyűjtőcsomagolás: 12 db/gyűjtőkarton

### Biztonsági információk

A ragasztóanyag használata előtt alaposan nézze át a termék biztonsági adatlapját. Biztonsági információk

### SZÁRMAZÁSI HELY

EU

## MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

Tel.: 06 30/919-2926

\*A ragasztandó részek összenyomása során a ragasztó már 1 másodperc után azonnal rögzít. Ez a kezdeti tapadás azonban nem egyezik a végső kötési szilárdsággal, amelyet a ragasztó szobahőmérsékleten történő teljes száradása során 48 óra után ér el.

\*\*Henkel saját tesztmodszere alapján 35g/cm<sup>2</sup>.

**Figyelem!** A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.

