



TURBO Akril tömítő fehér 310 ml

Univerzális egykomponensű Akril, képlékeny-rugalmas tömítő mely a víz elpárolgásával egy időben szilárdul meg..

FELHASZNÁLÁS

ajtó- és ablakkeretek valamint küszöbök és korlátok tömítéseihöz
falazatok és homlokzatok réseinek és repedéseinek a kitöltéséhez
sarkok és a mennyezet vakolat hibáinak javításához,
építőanyagok és kötőanyagok kapcsolati pontjaihoz, melyek feszültségnek vannak kitéve (ami nem nagyobb mint 15%)
szögek csavarok és egyéb rögzítő elemek helyének javításához a falazaton

ELŐNYÖK

Szagtalan és kémiaailag semleges
akár 60 perc után festhető és nem kell tartani az későbbi elszíneződéstől
kötés után több réteg is felvihető
nem tartalmaz oldószereket

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felhasználási hőmérséklet [°C]	+5 - +40
Felületi hőmérséklet [°C]	+5 - +40
Csomagolás/flakon hőmérséklet [°C]	+5 - +25

FELHÁNLÁSI INSTRUKCIÓK

1. FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

- Az érintkezési felületnek, száraznak (nem fagyosnak), tisztának, portól, olajtól, zsírtól és j mentesnek kell lennie, távolítson el minden olyan anyagot, ami ronthatja a tömítő tapadását, úgy mint rozsda vagy régi festék.
- Kerülje el a koszt és más szennyeződések a rés körül, használjon szalagot amit a tömítő használata után azonnal távolítson el.
- Maga a tömítő a legtöbb felületnél nem igényel alapozást, de néhány felületnél viszont elengedhetetlen az alapozás a jó tapadás érdekében.
- Különösen száraz felületeket alkalmazás előtt ajánlott az alapozás (1:2 arányban).

2. TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

- Fontos, hogy felhasználás előtt a terméket szoba hőmérsékleten tároljuk

3. FELHASZNÁLÁS

- Vágja el a kinyomó csőrt 45°-os szögben vigye, fel a ragasztót a kívánt felületre csíkokban.
- Vágja le a műanyagot a csomagolás tetején majd tekerje fel a kinyomó csőrt.



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroc³aw, Poland

tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291

e-mail: info@selenafm.com , www.selenafm.com

Selena Hungária Kft. 7630 Pécs, Közraktár u. 1. Tel.Fax: +36 72 514 410 selena@selena.hu



- Nyomja ki a tömítőt mechanikus vagy pneumatikus kinyomó pisztollyal.
- A túlszáraz felületeket (vakolat, beton) benedvesíthetjük, ha szükséges.
- A száradási és bedolgozási idő a technikai táblázatban látható.
- A jobb eredmény érdekében a tömítőt nedves spatulával simítsa el.
- A maszkoló szalagot még bőrösödés előtt távolítsa el.
- A tömítést a teljes száradás végéig óvni kell.

4. BEFEJEZŐ MUNKÁLATOK

- Megszilárdulás előtt vízzel vagy szappanos vízzel tisztítható
- Megszilárdulás/kötés után kezekről vízzel vagy szappanos vízzel; szerszámokról pedig mechanikusan tisztítható.
- A frissen felhordott tömítőt 6 órán át kell óvni esőtől és a közvetlen vízfolyástól
- NE MOSSON KEZER OLDÓSZERREKSEL.

5. MEGJEGYZÉSEK / KORLÁTOZÁSOK

- NE Használja a tömítőt bitumenes felületekhez, vagy részben vulkanikus gumikhoz és más kőolajszármazékokhoz, oldószerekhez, kloroprént vagy egyéb építőanyagokhoz,
- A tömítő nem ajánlott olyan természetes kövek tömítéseire, úgy mint gránit, homokkő vagy márvány.
- A tömítőt nem ajánljuk olyan tömítésekhez melyek huzamosabb ideig víz alatt vannak vagy tartósan ki vannak téve víznek mert ez fizikai változásokat okozhat az anyagszerkezetben.
- Nem alkalmas akváriumok vagy terráriumok tömítéseire.
- Nem alkalmas strukturális üvegezések tömítéseire.
- Nem alkalmas olyan helyek tömítésére melyek közvetlenül érintkeznek étellel vagy orvosi eszközökkel. A termék erre vonatkozó teljes körű teszt sorozaton nem esett át, ezért orvosi vagy gyógyszerészeti igényeknek nem felel meg.
- Festés előtt javasolt a próbafestés, különös javasolt oldószeres festékek használata előtt.
- Ne használja PE, PP, felületeken – nem tapad.
- Ne használja olyan érzékeny fém felületekhez, mint pl.: réz és réz ötvözetek, ezüst, vagy tükörfoncsor.

TECHNIKAI ADATOK

Szín	
White	+

Nem megkötött állapotban végzett teszt 23°C és 50% relatív páratartalom mellett	Érték
Sűrűség (ISO 2811-1) [g/ml]	1,58 ± 0,02
Bőrösödési idő [min]	10 - 20
Nyitott idő [min]	5 - 10
Kötés arány [mm/24h]	0,5 - 1,0
Függőleges megfolyás [+50°C] (ISO 7390) [mm]	0 - 3



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroc³aw, Poland

tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291

e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com

Selena Hungária Kft. 7630 Pécs, Közraktár u. 1. Tel.Fax: +36 72 514 410 selena@selena.hu



Megkötött állapotban 4 hét elteltével végzett teszt 23°C és 50% relatív páratartalom mellett	Érték
Megnyúlás 100% (ISO 37) [MPa]	0,30 ± 0,05
Mozgástűrő képesség (ISO 9047) [%]	7,5
Megnyúlás szakadási (ISO 37) [%]	450 ± 50
Shore A keménység (ISO 868)	47,5 ± 2,5
Hőállóság [°C]	-20 - +80

Felület típus	Tapadás
Galvanizált acél	+/-
Nyers fa (fenyő)	+
Lakkozott fa	+
Kemény PVC - poli(vinil-klorid)	+
Heterogén PVC padlóburkolat	+
PS (polisztirol)	+/-
PC (polikarbonát)	+/-
Tégla	+
Beton	+/-
Homokkő	+/-
Gipszkarton / Drywall	+

+ Jó tapadás

+/- Részleges tapadás

NORMÁK / TANUSÍTVÁNYOK / IGAZOLÁSOK

- A termék megfelel az EN 15651-1 F-EXT-INT-ben foglaltaknak
- A termék rendelkezik Higiéniai igazolással melynek száma HK/B/1412/01/2010 mely a Nemzeti Higiéniai intézet ellenőrizte.

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

Lejárat határidő: gyártástól számított 24 hónap, bontatlan állapotban, eredeti kartusban, +5°C és +25°C között, száraz helyen tárolva, fagytól védve.

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az általános egészségügyi szabályokat kell alkalmazni. Részletes információk a Termék Biztonsági Adatlapjában (MSDS) ami a Selena Hungaria Kft.-nél elérhető.

Ennek a Műszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket veszítik.

Az itt szereplő információk közzététele teljes jóhiszeműséggel történt a Selena kutatásai alapján és azokat hitelesnek tartjuk. Mindazonáltal, mivel termékeink használatának körülményei és módszerei nem állnak ellenőrzésünk alatt, ezen információk nem helyettesíthetik a felhasználók tesztjeit, melyekkel biztosítható, hogy a Selena termékei teljes egészében megfelelnek az Ön speciális felhasználói igényeinek. A Selena kizárólagos garanciája, hogy a termék megfelel az érvényes értékesítési előírásoknak. A jogorvoslat a megvásárolt termék árának visszafizetésére vagy a termék cseréjére korlátozódik, ha az eltér a garanciában vállaltaktól. A Selena S.A. határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított vagy hallgatóságos garanciaigényt, mely egy sajátos célnak vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősségét minden véletlenszerűen bekövetkezett kár, illetve következményként keletkező kár miatt. A felhasználási javaslatokat tilos szabadalom-sértéshez felhasználni.



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroc³aw, Poland

tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291

e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com

Selena Hungaria Kft. 7630 Pécs, Közraktár u. 1. Tel.Fax: +36 72 514 410 selena@selena.hu