

**MŰSZAKI ADATLAP****Tytan Zsindelyragasztó és tömítő**

A **Tytan Zsindelyragasztó és tömítő** kiváló minőségű bitumen-alapú termék, mely kitűnően tapad minden tetőfedő felülethez. Különösen ajánlott zsindelytetők ragasztásához, illesztéséhez. A tetőn lévő hézagok és repedések tömítésére, javítására és védelmére is kiváló. Felhasználásra kész, rugalmas és szintetikus szálakat tartalmaz, mely a felületek között egy belső réteget képez.

A termék nagyon jól tapad a tipikus építési felületekhez is:

- beton
- vakolat
- fa
- aszfalt tető
- bitumen borítás
- galvanizált vas
- acél

**ELŐNYÖK:**

- ⇒ **nem igényel előmelegítést**
- ⇒ **kitűnően tapad száraz és nedves tetőfelületekhez egyaránt**
- ⇒ **azonnali tetőjavítás**
- ⇒ **széleskörű alkalmazás a tetőfedésben**
- ⇒ **jól ellenáll az öregedésnek, az UV sugárzásnak és a környezeti hatásoknak**
- ⇒ **kiválóan ellenáll a csapadéknak**
- ⇒ **azbesztmentes**

**TIPIKUS ALKALMAZÁSAI:**

- zsindelyragasztásra
- kitűnő ideiglenes javításokra is
- a tetőn lévő lyukak, repedések, hézagok javítására
- bitumenfelületek gyenge részeinek megerősítésére
- a vízálló lemez és a kémény közötti hézagok, vízelvezető csövek, pillérek, szellőzőkürtők, kémények és egyébek tömítésére
- tetővégek, csatornák, üvegfelületek, fedőkövek, aszfalt hullámlemezek, stb. lezárására és kitöltésére
- hullámlemezek illesztési hézagainak tömítésére
- bitumen lemezek, cinkcsatornák és egyébek repedéseinek javítására

**MŰSZAKI ADATOK****ÁLLAG:**

félkemény paszta

**ÖSSZETÉTEL:**

bitumengyanta és rostok keveréke

szerves oldószerekben

**SZÍN:**

fekete

**ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET:**

+10°C és +35°C között

**VISZKOZITÁS:**

70000 cPa.s +60°C-on



SÚRÚSÉG:  
GYULLADÁSI HŐ:

1,25 g/cm<sup>3</sup>  
+37°C

### FELHASZNÁLÁS MÓDJA

#### Felület előkészítése:

A felületnek tisztának, zsiradéktól és portól mentesnek kell lennie. Az esetleges hólyagokat le kell vágni és a maradék vizet eltávolítani. Szükség esetén a leszakadt részeket Tetőalapozóval kell rögzíteni a jobb tapadás érdekében.

#### A termék használata:

Ha szükséges, használjon **Tetőalapozót**. Alkalmazási hőmérséklet: +10°C és +35°C között..

Kartus esetén: Vágja le a kinyomócsövet 45°-ban a rés szélességének megfelelően. Kartuspisztolyba téve használja.

*Egyéb kiszereles esetén:* használjon simítókanalat vagy spatulát a termék használata során. A kisebb repedésekhez elegendő egy rétegben felvinni a terméket, a komolyabb repedéseknél két rétegben kell használni a terméket, s a két réteg közé erősítésként 50g poliészter filcszövetet tenni.

A szükséges termékmennyiséget a repedések mérete határozza meg: kb. 3 m hosszú 1cm x 1cm-es fugahossz jön ki egy kartusból, de ez függ a használt mennyiségtől. Ha szükséges nedves spatulával használja a terméket. Száradási idő: 7 óra elteltével kézzár.

**Tisztítás:** Az eszközök és a szennyezett felületek megfelelő oldószerrel tisztíthatók, pl. xilén.

### LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ

Kiszereles	Csomagolás	Db/karton	Db/EUR-raklap
310ml	kartus	12	1440
1kg	fémdoboz	6	420
5kg	vödör	2	120

A garanciális idő a gyártástól számított 12 hónap zárt, eredeti csomagolásban, száraz helyen, +5°C és +30°C között tárolva.

#### Szállítási információ:

Szárazföldi szállítás

ARD/RID osztály: F1

Tétel: 33

UN No: 1133

Osztály: 2

Tengeri szállítás

IMDG osztály: 3.2

UN-szám: 1263

Helyes tengeri szállítási megnevezés: ragasztó, kevésbé tűzveszélyes



Tengeri szennyezés: igen

Légi szállítás

ICAO/IATA osztály: 3

UN/ID No: 1263

Helyes szállítási megnevezés: ragasztó, kevésbé tűzveszélyes

## BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az általános higiéniai előírások alkalmazandók. Részletes információ a termék Biztonsági adatlapján található, melyet a Selena Co. S.A. kérésre biztosít.

**EU-címke:** R10 Kevésbé tűzveszélyes. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak. S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S25 Kerülni kell a szembejutást S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. S53 Kerülni kell az expozíciót, - használatához külön utasítás szükséges.

**Hulladékkezelés:** A maradék termék és az üres kartus hulladékkezelését a hivatalos szabályoknak megfelelően kell végezni.

Ezen Műszaki Adatlap megjelenésével a korábbi kiadások érvényüket veszítik.

Az itt szereplő információk közzététele teljes jóhiszeműséggel történt a Selena kutatásai alapján és azokat hitelesnek tartjuk. Mindazonáltal, mivel termékeink használatának körülményei és módszerei nem állnak ellenőrzésünk alatt, ezen információk nem helyettesíthetik a felhasználók tesztjeit, melyekkel biztosítható, hogy a Selena termékei teljes egészében megfelelnek az Ön speciális felhasználói igényeinek. A Selena kizárólagos garanciája, hogy a termék megfelel az érvényes értékesítési előírásoknak. A jogorvoslat a megvásárolt termék árának visszafizetésére vagy a termék cseréjére korlátozódik, ha az eltér a garanciában vállaltaktól. A Selena határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított vagy hallgatóságos garanciaigényt, mely egy sajátos célnak vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősségét minden véletlenszerűen bekövetkezett kár, illetve következményként keletkező kár miatt. A felhasználási javaslatokat tilos szabadalomsértéshez felhasználni.