



**Emelt minőségű, fagyálló, flexibilis vékonyágyú hidraulikus kötésű csemperagasztó. Az MSZ EN 12004 harmonizált szabvány előírásainak megfelelően C 2 TE, EN 12002 szerint S1 kategóriájú**

- Felhasználási terület**
- kül- és beltérre, falra és aljzatra
  - gress és mázas csempékhez, műkö és kerámia lapokhoz
  - homlokzatokra, erkélyekre, teraszokra, medencékhez
  - gipszes felületekre, meglévő csempe-, és lapburkolatokra,
  - nagyméretű lapokhoz, hőszigetelő lemezek pontszerű vagy teljes felületű ragasztásához
  - fokozott terhelésű aljzatokhoz, kis hőterhelésű felületek burkolásához
  - kenhető vízszigetelésekre

- Tulajdonságok**
- hidraulikus kötésű, flexibilis tulajdonságú
  - időjárás-, fagy- és vízálló
  - hosszú nyitott idejű, nagy tapadási képességgel
  - képlékeny, alakítható, könnyített csemperagasztó
  - A1 tűzvédelmi osztály
  - nagyméretű (30x60 cm) lapok burkolásához

- Felület-előkészítés**
- Az alapfelületnek szilárdnak, síknak, repedésmentesnek, tisztának, portalannak, száraznak, zsiradéktól, olajtól mentesnek kell lennie.
  - A nem hordképes mázat, festéket el kell távolítani.
  - A felület nem zsugorodó, jól terhelhető legyen.
  - Az extrém sima felületet fel kell érdesíteni.
  - A cementkötésű alapfelületek nedvességtartalma a 2 CM%-ot, a gipszkötésű alapfelületek nedvességtartalma az 1 CM%-ot nem haladhatja meg.
  - Új, erősen szívó alapfelületeken végezzünk próbát
  - Az alapfelület anyagának és nedvszívásának függvényében, kialakítási módjától függően alapfelület előkészítéshez SAKRET UG, SAKRET MKH, SAKRET KS vagy SAKRET SG alapozó használata szükséges
  - Kétséges esetben próbafelület elkészítését javasoljuk

- Feldolgozás**
- A csemperagasztó szárazhabarcsot a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes vízzel egy keverőszárral ellátott (legalább 600 ford/perc sebességű) fúrógéppel csomómentesre keverjük.
  - 3 percig pihentetjük, majd újakeverjük.
  - Egyszerre csak annyi anyagot vigyünk fel, amennyit 30 perc alatt le lehet fedni a burkolólappal.
  - A dilatációs hézagok kiképzésére ügyeljünk.
  - Natúr színű márvány, mészkő burkolólapokhoz az SAKRET NKW fehér csemperagasztót ajánljuk.
  - Kültéri aljzatfelületeken a ragasztás teljes felületű (Butter-Floating eljárás) legyen, erősen igénybevett felületet, nagyméretű lapok esetében javasoljuk SAKRET FBM folyó ágyú habarcsot.

- Kiszerezés**
- 5 kg tasakban
  - 25 kg-os töbrétegű papírzsákban / 42 zsák EU raklapon

**Anyagszükséglet**

- 6-os fogasglettvas esetén kb. 1,9 kg/m<sup>2</sup>
- 8-as fogasglettvas esetén kb. 2,5 kg/m<sup>2</sup>
- 10-es fogasglettvas esetén kb. 3,1 kg/m<sup>2</sup>
- az anyagszükséglet függ az alapfelület minőségétől, a burkolólaptól, a feldolgozási módszertől

**Anyagösszetétel**

- portlandcement MSZ EN 197
- homok MSZ 18293
- elasztikus tulajdonságú adalékszerrel
- valamint tulajdonságjavító anyagok felhasználásával.

**Tárolás**

- Száraz, hűvös, fagymentes, zárt helyen eltartható 12 hónapig.
- A megkezdett csomagolást gondosan vissza kell zárni
- Ajánlott tárolási hőmérséklet: +5 °C – +30 °C.

**Tudnivalók**

- A megadott műszaki adatok 20 °C hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra vonatkoznak, az alacsonyabb hőmérséklet lassítja, a magasabb gyorsítja a kötést. A felhordott anyagot védeni kell a közvetlen napsütéstől, huzattól, fagytól, csapóesőtől. Ügyelni kell a gyártó által megadott műszaki előírásokra. Szokatlanul erősen nedvszívó vagy hiányos felületeknél próbafelület készítését ajánljuk. A szerszámokat, edényeket azonnal el kell mosni, a kikeményedett anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani.
- A bekevert anyagot azonnal fel kell használni. Újrakeverni, vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!
- Cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál.
- Bőrre, szembe nem kerülhet, ha mégis, bő vízzel le kell mosni, szükség esetén szakorvoshoz kell fordulni.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

<b>SAKRET FFK+</b> Flexibilis csemperagasztó	
<b>Feldolgozási idő</b>	kb. 3,5 óra
<b>Ragasztási nyitott idő</b>	30 perc
<b>Járható</b>	24 óra után
<b>Fugázható</b>	24 óra után
<b>Feldolgozási hőmérséklet</b>	(T) 5 °C < T < 25 °C
<b>Pihentetési idő</b>	3 perc
<b>Teljes terhelhetőség</b>	14 nap után
<b>Keverővíz (1 kg / 5 kg / 25 kg)</b>	kb. 0,30l / kb. 1,50l / kb. 6,00l

A jelen műszaki adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2016.01.01.