



Egyrétegű kül- és beltéri cement kötésű vékonyvakolat, simított struktúrájú.

Az MSZ EN 998-1 szabvány előírásai alapján: CS II W 1

Felhasználási terület

- Épületek homlokzatainak és belső felületeinek díszítő, simított struktúrájú vakolata. Ásványi alapvakolatokra és SAKRET hőszigetelő rendszerre.
- Nem ajánlott lábazatok díszítésére.

Tulajdonságok

- ásványi alapú
- jó páraáteresztő képességű
- időálló
- kültéri-beltéri
- könnyen strukturálható
- a fehéren kívül színkártyából több mint 100 fajta színben
- víztaszító hatású
- több szemcseméretben (2, 3 mm)

Felület-előkészítés

- az előkészített alapvakolatot nem kell felérdesíteni a különböző nedvszívó hatás miatt, mert ez esetben a nemes dörzsölt vakolat felszíne foltosodhat.
- alapozóként SAKRET GRW szükséges
- a port és az egyéb szennyeződések el kell távolítani

Feldolgozás

- Kizárólag tiszta víz hozzáadásával kb. 9 l/30 kg, 3-6 perc keverés után felhordható.
- Keverése kézi vagy elektromos keverővel vagy erre alkalmas habarcskeverővel történhet.
- Csak teljes zsákokat keverjük be.
- A megkevert anyagot 1 órán belül fel kell használni.
- Az anyagot szerszerkezetnek megfelelően rozsdamentes szerzővel felhordjuk, majd kis idő elteltével műanyag simítóval strukturáljuk.
- A feldolgozási hőmérséklet az alap, a levegő, a felhasznált anyag hőmérsékletére vonatkozik, és ez a feldolgozást követő 48 órán keresztül +5°C – +25 °C között legyen.

Utókezelés

- A bedolgozott habarcsot védeni kell a gyors száradástól, időjárási hatásoktól, fagytól és csapó esőtől (pl. szellőztetett fólia, jutasák, stb.) de permetezni, locsolni, utónedvesíteni nem lehet.
- A feldolgozási hibák, időjárási hatások következtében pár napon belül jelentkező színárnyalat változás, hideg párás idő esetén kivirágzás miatt /főleg sötétebb színeknél/ SAKRET SFFe azonos színű szilikátfesték alkalmazása szükséges.

Anyagszükséglet

- Az alábbi szemcse nagyságok esetén :
 - 1 zsák (30 kg) SAKRET SCP = kb. 21 liter habarcs, mely
 - SAKRET SCP- 2 0 – 2,0 mm esetén kb.9m²-re
 - SAKRET SCP- 3 0 – 2,5 mm esetén kb.7,5 m²-re elegendő.

Anyagösszetétel

- mészkő és kvarchomok örlemény, méshidrát,
- fehér cement, töltőanyagok, tulajdonság javítók
- adalékszerek, ásványi színező pigmentek

Kiszerezés

- 30 kg/zsák, 42 zsák/ EUR-raklap

Tárolás

- Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen, fa raklapon eltartható 12 hónapig. A megkezdett csomagolást azonnal vissza kell zárni. A termék gyártási száma a zsák oldalán található!

Tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- A bekevert anyagot újakeverni, hígítani vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- A SAKRET SCP vakolat víz hatására lúgosan reagál. Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön! Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

- Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2006.03.01.